



Primer Antiruggine 400 ml (V400/PAST)

PRIMER ANTIRUGGINE - È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici. Protegge dalla ruggine. Adatto anche come riempitivo per le piccole imperfezioni e graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Per la sovra verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.



Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Acrilica
Colore	Vario – Cartella colori
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,76 ÷ 0,80 Kg/L
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford 4	Da 10" a 15"
Residuo secco in bombola	Da 12% a 15%
Brillantezza	Da 7 a 20 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano incrociata	13-24 Micron
Tempi di essiccazione T=20°C	Fuori polvere 15-30 minuti
	Asciutto al tatto 15-30 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
	Intervallo di sovraverniciatura 24/48 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone ed anello riferimento tinta	

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE
Superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio.
Applicare a Temperatura ambiente:
Min. 5°C - Max. 35°C.


CONSIGLI D'USO:

Pulire accuratamente la superficie da trattare: la superficie deve essere completamente asciutta.

Superfici ferrose: smalti Antiruggine V400PAST.1, V400PAST.1/ECO, V400PAST.9, V400PAST.10, V400PAST.12.

MODO D'USO:

- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.




Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



EROGATORE PRODOTTI VERNICIANTI BIANCO/ROSSO

WHITE/RED PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR



- **Erogazione:** Lineare
Dispensing: Linear
- **Quantità prodotto erogato:** Media
Quantity product dispensed: Medium
- **Tipo di erogazione:** Cono medio
Dispensing type: Medium cone
- **Tipo di spruzzo:** Nebulizzato
Spray type: Nebulized

EROGAZIONE:

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20/30 cm circa;
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale;
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 48 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO