Zinco Puro EP 1000 ml 2 kg (Z356)

Barattolo da 2 kg per lo zinco puro di Ambro-Sol, con altissimo potere anticorrosivo per lasciare le vostre superfici protette nel tempo. Crea uno strato protettivo che può essere verniciato o lasciato come protezione definitiva.

ZINCO PURO EP – Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine di elevata qualità. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Prodotto ideale per l'impiego in cicli di vernice epossidici. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio.
Protezione di strutture metalliche ferrose, tubazioni, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro ecc.

Specifiche Tecniche:

Quantità	1000ml (2 kg)
Confezione	8 pz
Barcode	EAN 13 8034108892528
Aspetto	Barattolo banda stagnata
Stato fisico	Liquido pigmentato viscoso
Punto di infiammabilità	38 °C circa altamente infiammabile
Densità relativa	a 20°C 2,3 ÷ 2,5 g/ml
Natura chimica	Resina con pigmento inibitore di corrosione a base di Polvere di zinco
Colore	Grigio medio
Purezza Polvere Zn	> 98%
Odore	Caratteristico di solvente
% polvere di zinco	57% (% zinco su residuo secco 84%)
Resistenza temperatura	80 °C in continuo (Picchi 150° C)
Resa teorica	6/4 m^2/Kg 14,3 m^2/litro
Diluizione	Diluente sintetico, Xilolo, Diluente nitro.
Viscosità	Da 5000 a 6000 mPa.s (20 °C) A 4 - V 20
Essicazione ad aria a t. a. t= 20°	Fuori polvere: 35' circa Fuori Impronta: 1 ora In profondità: dalle 24 alle 36 ore Intervallo di sovraverniciatura: min. 4 ore - max. 48 ore

MODO D'USO: Pulire accuratamente il supporto da trattare per eliminare incrostazioni e tracce di ruggine mediante diluente sintetico. Se necessario carteggiare con carta abrasiva fine. Il prodotto può essere applicato a rullo o a pennello, oppure a spruzzo. L'applicazione a rullo o a pennello è indicata solo su zone limitate in quanto non consente una distribuzione particolarmente omogenea dello spessore del film. Pennello/rullo: diluizione 0 – 5%. Spruzzo convenzionale: diluizione 10 – 15%. Spruzzo airless: diluizione circa 5%. Per lo spruzzo con apparecchiatura airless, i filtri devono essere eliminati o sostituiti con altri ad inferiore numero di maglie. I tempi per la ricopertura possono variare anche sensibilmente in funzione dello spessore applicato. L'essiccazione in profondità può venire compromessa all'applicazione di strati troppo elevati. Il prodotto risente dell'influenza della temperatura principalmente per ciò che riguarda l'evaporazione dei solventi; si consiglia comunque di evitare l'applicazione su superfici umide o suscettibili di formare condensa.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata.